



KNAUF



P152a.ua



Штукатурні системи і фасади

2020

КНАУФ HP Старт

Штукатурка гіпсова

Опис продукту

КНАУФ HP Старт – суха штукатурна суміш на основі гіпсового в'язучого з полімерними домішками. Призначена для штукатурення вручну стін всередині приміщень.

Форма поставки

30 кг мішок карт.

№. 00139177

Зберігання

Мішки зберігати на дерев'яних піддонах. Матеріал із пошкоджених мішків використовувати в першу чергу. Термін зберігання в неушкодженій упаковці – 6 місяців.

Якість

Штукатурка виготовляється відповідно до ТУ У В.2.7-26.6-24577862-002:2011 і підлягає постійному внутрішньозаводському контролю якості.

Галузь застосування

Призначена для штукатурення вручну всіх видів мурування, бетонних поверхонь і наявних міцних штукатурних основ.

- Для оздоблення приміщень з нормальним рівнем вологості, включаючи кухні і санвузли житлових приміщень (у тому числі в школах, лікарнях, готелях).
- Категорія якості Q4 досягається із застосуванням тонкошарових шпаклівок, наприклад, КНАУФ Мультифініш або КНАУФ Readygips.
- В якості штукатурної основи для фарбування або обклеювання шпалерами.
- В якості основи для облицювання плиткою або оздоблення декоративними штукатурками.
- Тощо

Властивості

- Для внутрішніх робіт
- Для ручної обробки
- Мінеральна
- Паропроникна
- Регулює рівень вологості у приміщенні



Штукатурка гіпсова

Виконання робіт

Попередня підготовка

Основа повинна бути сухою, рівною, міцною і стабільною, не повинна містити бруду, пилу, незв'язаних часток, слідів масла, жиру, опалубного мастила, спечених шарів, забруднень і висолів. Усунути виступи, металеві елементи захистити від корозії. Деталі, чутливі до забруднення, попередньо захистити.

Щільні, гладкі, невбирні або слабковбирні поверхні, наприклад, бетон попередньо обробити ґрунтовкою KNAUF Бетоконтакт або KNAUF Spraykontakt.

Поверхню конструкцій із цегли – ґрунтовкою KNAUF Хафтгрунд, а сильновбирні поверхні, наприклад, піно- / газобетон, для запобігання нерівномірного тужавіння штукатурного розчину, обробити ґрунтовкою KNAUF Грундірімттель.

Ґрунтування бетону

Максимальна залишкова вологість бетону ≤ 3 мас.%. При використанні ґрунтовки KNAUF Spraykontakt максимальна залишкова вологість бетону ≤ 4 мас.%.

Замішування

Мішок (30 кг) всипати в ємність з приблизно 15,0-17,4 л чистої прохолодної води (без додавання допоміжних речовин) і перемішати будівельним міксером на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок.

Після використання обладнання і інструменти вимити водою.

Обробка

Протягом 20 хвилин приготовлений розчин нанести на оброблювану поверхню гладилкою або штукатурним соколом. Матеріал розрівняти h-подібним правилом зигзагоподібними рухами у напрямку знизу вгору по штукатурних маяках.

Приблизно через 45-65 хвилин після замішування вирівняти шар нанесеного матеріалу металевою трапецієподібною рейкою або широким шпателем, зрізаючи нерівності і заповнюючи заглиблення. Нерівності на кутах і відкосах вирівняти штукатурним рубанком. Після висихання таку поверхню можна облицьовувати керамічною плиткою, попередньо обробивши ґрунтовкою KNAUF Тіфенгрунд.

Якщо поверхня готується до пофарбування або обклеювання шпалерами, то після вирівнювання (приблизно через 15 хвилин) поверхню штукатурки змочити водою і затерти круговими рухами губчас-

тою або повстяною теркою для усунення незначних нерівностей. Після невеликої витримки до появи матової поверхні, штукатурку загладити широким шпателем або металевою гладилкою.

Для запобігання виникнення тріщин в зонах сполучення будівельних елементів, між стінами і стелею, примикання укосів тощо, затверділу штукатурку прорізати пилкою KNAUF Штукзеге на всю товщину шару. Рекомендуються сформувати розділовий шов шляхом попереднього наклеювання стрічки KNAUF Trenn-Fix на суміжний будівельний елемент в зоні примикання з подальшим нанесенням штукатурки. Після затвердіння штукатурки зрізати виступаючі частини стрічки.

Залежно від типу фінішного покриття, а також для досягнення якості категорії Q4 поверхню штукатурки необхідно обробити із застосуванням тонкошарових шпаклівок, наприклад, KNAUF Мультифініш, KNAUF HP Фініш.

Товщина штукатурки

Товщина штукатурки: від 5 до 30 мм.

Середня товщина штукатурки 10 мм, мінімальна – 5 мм. При розміщенні проводки в штукатурному шарі товщина штукатурки над проводкою повинна становити мінімум 5 мм.

При двошаровому нанесенні вирівняти перший шар трапецієподібною рейкою і, поки він м'який, хвиляподібно «причесати» штукатурним гребенем. Після висихання отриманий шар обробити ґрунтовкою KNAUF Грундірімттель (розбавити водою у співвідношенні 1:3). Після повного висихання ґрунтовки нанести другий шар штукатурки.

Штукатурка в якості основи під плитку

Придатна для застосування в кухнях і ванних кімнатах житлових приміщень (в т. ч. в школах, лікарнях, готелях) в якості штукатурної основи під облицювання плиткою. Штукатурку наносять в один шар товщиною не менше 10 мм. Стіни вирівнюють до шорсткого стану, поверхня не загладжується. Спечений наліт, що утворився, слід видалити. Перед облицюванням плиткою повністю висохлу штукатурку (залишкова вологість – не більше 1 мас.%) обробити ґрунтовкою KNAUF Тіфенгрунд. У місцях можливого потрапляння на плитку бризок води поверхню штукатурки обробити гідроізоляційною мастикою KNAUF Флехендіхт із застосуванням герметизуючої стрічки KNAUF

Флехендіхтбанд. Приклеювання плитки виконувати із застосуванням клею KNAUF Флізенклебер або Флексклебер.

Армування

На стиках різномірних стінових матеріалів, а також при наявності вставок ізоляційних матеріалів на оброблюваній поверхні здійснюється армування штукатурного шару із застосуванням армуючих сіток KNAUF Unterputzgewebe або KNAUF PFT GITEX. Мінімальне перекривання полотнищ сітки становить 100 мм, а випуск за межі зони армування – мінімум 200 мм на всі сторони. Арматурна сітка повинна розташовуватись у верхній третині штукатурного шару. Процес штукатурення зон армування виконується в два шари методом «мокрим по мокрому». При цьому не допускається утворення поверхневої плівки на першому шарі перед нанесенням другого шару.

Температура обробки / кліматичні умови

Обробляти при температурі навколишнього повітря, матеріалу і / або основи не менше + 5°C. Свіжий розчин і нанесену штукатурку захищати від впливу морозу до повного висихання.

Термін висихання

Для прискорення висихання штукатурки слід забезпечити достатню вентиляцію приміщення.

При товщині штукатурного шару 10 мм, в залежності від рівня відносної вологості і температури в приміщенні, наявності вентиляції термін висихання становить в середньому приблизно 14 днів. При більш низьких температурах і високій вологості в приміщенні термін висихання штукатурки збільшується.

Покриття і облицювання

Нанесення всіх наступних покриттів і облицювань допускається після повного висихання шару штукатурки, відсутності усадочних процесів і пилу на поверхні. Залежно від типу подальшого покриття поверхню штукатурки попередньо обробляється ґрунтовкою. При обклеюванні стін шпалерами попередньо наноситься клей для шпалер.

Зверніть особливу увагу

Штукатурку KNAUF HP Старт не змішувати з іншими матеріалами, оскільки це може значно змінити її властивості.

Витрати матеріалів

Товщина шару, мм	Витрата, кг/м ²	Вихід, м ² /мішок
10	прибл. 8.6-9.2	прибл. 3.3-3.5

Наведені дані є приблизними. Точні витрати слід визначати на об'єкті.

ТОВ „KNAUF ГІПС КИЇВ“

Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8

Тел.: (044) 277-9924, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

Одеса (048) 7385427

Львів (067) 3427169

Івано-Франківськ (0342) 502608

Дніпро (067) 5021707

Харків (067) 2434050

Конструктивні статичні та будівельно-фізичні властивості систем KNAUF можуть досягатися лише при використанні винятково матеріалів KNAUF або рекомендованої компанією KNAUF продукції.

Компанія залишає за собою право на технічні зміни. Силу має тільки останнє видання. Наша гарантія поширюється тільки на бездоганну якість наших матеріалів. Всі розрахунки витрат і кількості матеріалів, що постачаються, ґрунтуються на емпіричних даних, які не можна просто переносити на умови, що відрізняються. Всі права збережені. Поправки, передрукування та фотокопіювання, в тому числі часткове, можливе тільки з попереднього дозволу компанії Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Інгофен.