

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Глибоке проникнення в пористі поверхні - до 10 мм
- ✓ Високе зміцнення основ і утворення міцного шару
- ✓ Запобігання появи висолів
- ✓ Ідеально прозора після висихання – не впливає на відтінок фінішних покриттів

ФАСУВАННЯ

1л; 2л; 5л; 10л

Сфера застосування	Призначена для зміцнення всіх видів мінеральних поверхонь, зокрема, сильно поглинаючих та неміцних - цегляних, від штукатурених, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових тощо, перед фарбуванням або виконанням інших видів робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням тощо). Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, середньо-загальних та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.
Властивості та переваги	✓ Завдяки особливо дрібним розмірам часток акрилової дисперсії, грунтовка глибоко проникає в пористу поверхню до 10 мм, ✓ Зв'язує залишки пилу на поверхні ✓ Вирівнювання поглинаючої здатності основ ✓ Значно скорочує витрату фінішного лакофарбового матеріалу
В'язуче	Дисперсія акрилового сополімеру провідних виробників сировини.

Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед застосуванням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Поверхню перед фарбуванням необхідно Пористі, слабкі або високо поглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвілі, уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Невеликі тріщини, порожнини, вибоїни зашпаклювати. Ґрунтовку ретельно перемішати, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу 6-8мм (рекомендовано) або розпилювачем в 1- 2 шари, час повного висихання кожного шару – 1-2 години. Фарбувати за температури навколишнього середовища та основи від + 5°C до +30°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.
Придатні основи	Основи повинні бути сухими, чистими, міцними.
Метод нанесення	Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням безповітряного напылення. Робочі інструменти промити водою після використання.
Технічні характеристики	
Колір	Білий, після висихання - прозорий
Фасовка	1л; 2л; 5л; 10л
Блиск	матовий
Витрати	100-200 мл/м² при одношаровому покритті на гладкій основі. На шорсткій поверхні витрати відповідно більші. Точні витрати визначаються на пробному покритті.
Умови застосування	При нанесенні та висиханні температура повітря та основи повинна бути в межах від +10°C до +30°C
Період висихання	1 година, за температури + 20°C та відносної вологості повітря 65% покриття висихає та готове для подальшого нанесення наступних шарів. За більш низької температури та високої вологості час висихання відповідно збільшуються.
Граничне значення для вмісту ЛОС	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/ h): 30 g/l. Ця продукція містить max 1g/l. Не містить свинцю та його сполук.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Водна дисперсія акрилових сополімерів з додаванням функціональних добавок, вода.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Березти від замерзання!
Рекомендації/Експертизи	Висновки та сертифікати можна отримати на вимогу.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.policolor.ua

27.03.2025