

**KREISEL®**

KREISEL NanoFix IG30

Ґрунт глибокого проникнення універсальний

Сфера застосування:	Ґрунтувальний засіб призначений для підготовки, укріплення, зниження та вирівнювання водопоглинання, а також знепилення внутрішніх та зовнішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт, таких як: утеплення, фарбування, нанесення штукатурки, шпаклювання, облицювання плиткою, наклеюванням шпалер. Виготовлений на основі водної дисперсії синтетичних полімерів. Застосовується всередині та зовні будівель. Основами можуть бути стіни з бетону, цегли, бетонних блоків, пустотілої цегли, традиційні цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити та інші мінеральні поверхні.
Переваги:	Зміцнює основу Зменшує водопоглинання Застосовується всередині та зовні Збільшує адгезію Прозора після висихання Екологічно чиста
Склад:	<ul style="list-style-type: none">• Дисперсія синтетичних полімерів• Допоміжні речовини
Умовні позначення:	
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5°C до +30°C.
Підготовка поверхні:	Підготовка поверхні виконується згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути сухою та міцною, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвіль, моху і таке інше., без сольових виступів. Поверхні забруднені маслами, а також засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням детергентів. Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою. Поверхні, не призначені для обробки - захистити.
Підготовка продукту:	KREISEL NanoFix IG30 є продуктом, готовим до використання. Продукт ретельно перемішати.
Спосіб застосування:	Ґрунт універсальний KREISEL NanoFix IG30 слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючи основи, слід ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого ґрунтувального шару. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. Свіжопрогрунтовані поверхні необхідно захищати від морозу та занадто швидкого висихання.
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Гарантійний термін зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Упаковка:	Пластикові каністри по 10л, 60 шт на палеті

**KREISEL®**

KREISEL NanoFix IG30

Ґрунт глибокого проникнення універсальний

Пластикові каністри по 5л, 60 шт на палеті

Технічні та робочі характеристики:

Застосування:	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Густина:	$\geq 1,02 \text{ г/см}^3$
Колір після висихання	Прозорий
Час висихання за температури 20(±2) °C	$\leq 4-6 \text{ год}$
Паропроникність:	$\geq 0,04 \text{ мг/(м} \cdot \text{год} \cdot \text{Па)}$
Витрата:	$\approx 0,1-0,3 \text{ л/м}^2$

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність KREISEL NanoFix IG30 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.