

БЕТОН-КОНТАКТ ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА З МАРМУРОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ **Високоякісний мармуровий наповнювач з діаметром зерна до 0.5мм**
- ✓ **Володіє високою адгезією та пластичністю**
- ✓ **Стійка до впливу вологи і механічних пошкоджень**
- ✓ **Стійка до дії вологи та механічних навантажень**

ФАСУВАННЯ

1.4кг; 4.2кг; 7кг; 14кг

Сфера застосування	Призначена для попередньої обробки мінеральних основ (оштукатурених, цегляних, бетонних тощо), гіпсокартонних поверхонь, ДСП, ДВП, OSB, всередині та зовні приміщень, з метою збільшення адгезії при нанесенні наступних шарів декоративних фарб та штукатурок. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного значення, споруд вищих, середньо-загальних та дошкільних закладів, споруд харчової промисловості.
Властивості та переваги	● Високоякісний мармуровий наповнювач з діаметром зерна до 0.5мм ● Готова до використання пластична суміш ● На основі високоякісної акрилової дисперсії ● Надзвичайно зручна в нанесенні ● Володіє високою адгезією та пластичністю ● Стійка до впливу вологи і механічних пошкоджень ● Паропроникна ● Ефективний антибактеріальний захист ● Висока твердість при підвищеній еластичності ● Стійка до дії вологи та механічних навантажень

Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед застосуванням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати. Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-БН А.3.1-23:2013. Поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі і жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати та знежирити. Поверхню перед ґрунтуванням необхідно обробити Ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ КОРАБЕЛЬНА або Ґрунтовкою-концентратом 1:4 або 1:6 AQUAMARINE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Пористі, слабкі або високо поглинаючі поверхні ґрунтувати не менше двох разів. Часто зволожувальні та схильні до утворення цвілі, уражені грибок місця очистити та обробити Антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА. Свіжа цементна штукатурка має бути витримана мінімум 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Ґрунтовку наносити щіткою, валиком з висотою ворсу 6-8мм, товщиною шару до 0,5мм, час повного висихання кожного шару товщиною 1мм – 4 години, повне висихання та здатність приймати навантаження - 12 годин, за температури навколишнього середовища та основи від + 5°C С до +30°C. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія акрилового полімеру, наповнювачі, пігменти, кварцовий пісок, функціональні добавки, розчинник - вода.
Колір	Білий
Тонування	Машинний спосіб: база А (біла) - система INNOVATINT за каталогами NCS, RAL тощо. Ручний спосіб: база А - універсальні тонувальні барвники. Для тонування продукції рекомендовано використовувати ґрунтовку однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм ґрунтовку необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку. У разі замовлення ґрунтовки об'ємом 700кг та вище можливе заводське тонування.
Фасовка	1.4кг; 4.2кг; 7кг; 14кг
Блиск	матовий
Густина (щільність)	1,4 кг/л
Витрати	200-300г/м², при шарі до 1 мм, в залежності від шорсткості поверхні та способу нанесення.
Розбавлення	Вода
Час висихання одного шару	4 години, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.

Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Граничне значення для вмісту ЛОС	Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/с): 30g/l. Ця продукція містить max 20 g/l . Не містить у складі свинець та його сполуки.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

19.03.2025