



КРОКВА гідроізоляційна стрічка 120

Вискоеластична, гумоподібна стикувальна стрічка



	
Здатність перекривати тріщини	Категорія 1: 0,4 мм
Адгезія	Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа
З'єднання над тріщиноюю	Категорія 2: водонепроникна
Водонепроникність проходки	Категорія 2: водонепроникна
Термостійкість	Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа
Стійкість до води	Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа
Стійкість до лугів	Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа

Рулон 10 м, 0,6 мм x 120 мм

Рулон 50 м, 0,6 мм x 120 мм

Виконання робіт

Роботи слід виконувати в сухих умовах (вологість повітря не більше 60%), за температури повітря і поверхні від -5 °C до +35 °C. Гідроізоляційна стрічка Кроква 120 укладається у перший нерозбавлений шар гідроізоляції.

1. Зафіксувати стрічку у зоні країв та кутів на чистому першому шарі нерозбавленої гідроізоляції таким чином, щоб стрічка не утворювала складок
2. В місцях, де шари стрічки перекриваються (наприклад, у кутах), створити напуск не менше 5 см.
3. В разі ізоляції місць конструкційних швів, необхідно запускати петельку стрічки в сам шов, а також зверху захищати матеріалами, що забезпечують можливість деформування.
4. Міцно притиснути стрічку до першого шару гідроізоляції валиком або шпателем
5. Гідроізоляційну стрічку та місце її примикання до поверхонь прокрити шаром гідроізоляції
6. Всі поверхні покрити другим шаром гідроізоляції. При роботі з стрічкою слід уникати потрапляння пилу та бруду на шар гідроізоляції.

Властивості

Тонка, високоякісна стикувальна стрічка, високоеластична. Для влаштування з'єднання поверхневої ізоляції на ділянках, чутливих до розтріскування. Гідроізоляційна стрічка Кроква 120 показує відмінну стійкість до розбавлених кислот, лугів та сольових розчинів.

Технічні дані

Ширина середньої зони	70 мм
Зовнішня ширина	120 мм
Товщина стрічки	0,6 мм
Колір	зелений
Міцність на розрив	2,50 bar
Поведінка під впливом озону	стабільний (рівень 0)
Поведінка під впливом УФ	стабільний (клас 3 - 4)
Опір тиску вод	до 1,5 bar
Термостійкість	- 30 °C до + 90 °C

Сфера застосування

Для однорідного стикування поверхневої гідроізоляції у місцях, що підлягають розтріскуванню.

Для герметизації конструкційних швів у ванних кімнатах, вологих приміщеннях, на балконах, використовується в якості герметизуючої стрічки у примиканнях стін / підлоги, або в кутових областях.

Зберігання

Зберігати при кімнатній температурі в сухому місці,

