



Mapecrunt Plus

Універсальна ґрунтовка глибокого проникнення для зовнішнього та внутрішнього застосування

ПРИЗНАЧЕННЯ

Mapecrunt Plus використовується для ґрунтування поглинаючих основ, а саме: цементних стяжок (також із системою підігріву), абсорбуючого бетону, традиційних цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит, а також стін із пористого бетону, цегли, керамічних пустотілих і силікатних блоків перед: гідроізоляцією, укладанням плитки, заливкою самовирівнюючих розчинів, вирівнюванням, шпаклюванням і згладжуванням, фарбуванням інтер'єрними фарбами, обклеюванням шпалерами та виконанням інших оздоблювальних робіт. Також використовується як матеріал, що тимчасово зменшує запиленість основи.

Деякі приклади застосування

- ґрунтування цементних основ перед вкладанням покриттів і самовирівнюючих розчинів;
- ґрунтування цементних основ перед застосуванням вирівнюючих цементних розчинів і шпаклівок;
- ґрунтування гіпсових основ перед застосуванням вирівнюючих гіпсових розчинів і шпаклівок;
- ґрунтування основ у ролі розділяючого шару між гіпсовими і цементними вирівнюючими розчинами і шпаклівками.
- ґрунтування основ перед нанесенням однокомпонентних гідроізоляційних матеріалів (рідких мастик);

- ґрунтування основ перед кріпленням теплоізоляційних плит;
- у функції адгезійного шару перед нанесенням гіпсової машинної штукатурки.

Переваги

- збільшує адгезію шляхом поверхневого підсилення основи;
- високопродуктивна (можливість розведення);
- зменшує і вирівнює поглинаючу здатність основи;
- для використання всередині та зовні приміщень;
- швидковисихаюча;
- під: клеї, самовирівнюючі розчини, шпаклівки, тонкошарові покриття і фарби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapecrunt Plus – це швидковисихаюча, паропроникна ґрунтовка на основі синтетичних смол у водній дисперсії, що не містить розчинників, безбарвна після висихання, з високою проникаючою здатністю і дуже низьким викидом легких органічних сполук, що підтверджено сертифікатом GEV (EMICODE EC1^{PLUS}).

Після нанесення і висихання **Mapecrunt Plus** зменшує та вирівнює поглинаючу здатність основи (запобігаючи надто швидкому висиханню і утворенню мікротріщин у нанесених шарах), покращує адгезію та полегшує нанесення наступних шарів.

Mapecrunt Plus зміцнює поверхню основи, зв'язуючи мінеральні частинки. Це негорючий матеріал, тому його можна застосовувати в

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Консистенція:	текуча
На основі:	синтетичних смол у водній дисперсії
Колір:	молочний
Густина:	1,01 г/см ³
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} – дуже низький рівень викидів летких органічних сполук
Максимальний вміст VOC відповідно до Директиви 2004/42/EC:	0 г/л

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ (за температури +23°C і 50% відносної вологості)

Температура нанесення:	від +5°C до +35°C
Час висихання:	приблизно 2 години (15 хвилин перед укладанням керамічної плитки)

закритих, непровітрюваних приміщеннях без особливих запобіжних заходів.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Основа, на яку наноситься ґрунтовка **Mapegrunt Plus**, повинна бути сухою, міцною, без тріщин і матеріалів, що можуть знизити адгезію, а саме: пилу, жиру, старих синтетичних клеїв, бітуму, антиадгезійних засобів тощо. Весь бруд і шари з низькою міцністю або адгезією до основи повинні бути видалені. Гіпсові та міцні лакофарбові покриття необхідно відшліфувати наждачним папером, а потім знепилити. **Mapegrunt Plus** – це готовий до використання матеріал, який слід застосовувати в нерозведеному вигляді перед нанесенням самовирівнюючих цементних розчинів. У разі потреби, залежно від типу основи та її поглинаючої здатності і конкретних вимог наступного шару, **Mapegrunt Plus** можна розводити 1:1 чистою водою (наприклад, перед фарбуванням, обклеюванням шпалерами або нанесенням зовні приміщень). Перед використанням ретельно перемішайте вміст упаковки, кілька разів струсивши її, і нанесіть ґрунтовку тонким шаром валиком, щіткою або розпилювачем, уникаючи утворення калюж і плівки на поверхні. Подальші роботи можна розпочинати після висихання шару (приблизно 2 години за температури +23°C і відносної вологості 50%). При укладанні керамічної плитки на цементні та цементно-вапняні основи, роботи можуть розпочинатись вже через 15 хвилин після нанесення **Mapegrunt Plus**.

ВИТРАТИ

100-200 мл/м², залежно від пористості та поглинаючої здатності основи.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти і ємності необхідно промити

водою відразу після використання матеріалу. Матеріал, що висох, можна видалити механічно або засобом **Pulicol 2000**.

УПАКОВКА

Mapegrunt Plus постачається в упаковках по 1 л, 5 л, 10 л.

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці, в оригінальній герметичній упаковці. Захищати від морозу, перегріву та прямих сонячних променів.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Інструкції щодо безпечного використання нашої продукції ви знайдете в останній версії Паспорта безпеки, який доступний на веб-сайті www.mapei.com.

МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певних робіт, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, приймаючи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

MapeGrunt Plus

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проектний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI. Для отримання

останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь-ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Референції по даному продукту надаються за запитом та знаходяться на сайті www.mapei.com



БУДУЄМО МАЙБУТНЄ