



FL-R

Floor - Regular

Суміш для влаштування стяжки



Для зовнішніх та
внутрішніх робіт



Армована
фіброволокнами



Товщина шару
15-70 мм



Для підлог
з підігрівом



СКЛАД

Цемент, мінеральні наповнювачі, армуючі волокна, модифікуючі добавки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суха суміш призначена для влаштування стяжок підлог, вирівнювання поверхонь та влаштування теплих підлог товщиною 15-70 мм з подальшим опорядженням усіма видами покриттів. Може використовуватися для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Армована фіброволокнами
- Товщина шару 15-70 мм
- Для підлог з підігрівом
- Для терас та балконів
- Висока міцність на стиск
- Водостійка
- Морозостійка
- Легка та зручна у роботі

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6- 212: 2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1 – 23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію розчину. Тріщини в основі розшити, неміцні ділянки видалити. Поверхні з високим водопоглинанням зволожити або обробити ґрунтовкою глибокого проникнення не раніше, ніж за 4-6 годин перед укладанням стяжки.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

Суху суміш поступово додавати у ємність з чистою водою з розрахунку 0,14-0,18 л/кг сухої суміші (3,5-4,5 л/мішок в залежності від бажаної консистенції розчину), одночасно перемішуючи вручну або низькообертовим міксером (400-600 об/хв) до утворення однорідної маси без грудок. Розчинову суміш залишити на 3-5 хв та повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- У разі використання маяків, розчинову суміш рівномірно викласти на основу на 0,5-1 см вище маяків. Надлишок суміші стягнути рейкою хвилеподібними рухами.
- При влаштуванні стяжки на площі більше 20 м², слід влаштовувати деформаційні шви. Також, при наявності деформаційних швів на наявній основі, їх слід перенести на влаштовувану поверхню.
- При влаштуванні теплих підлог слід забезпечити товщину шару над нагрівним елементом не менше 35-40 мм.
- Для зниження ймовірності появи тріщин, допускається додатково армувати шар стяжки металевою сіткою.
- Розчинову суміш слід використати не пізніше, ніж через 90 хв з моменту приготування.
- Влаштовану стяжку оберігати від швидкого висихання (протяги, дія прямих сонячних променів, дія високих температур) протягом перших 2-3 днів (початковий період тузавлення). У разі потреби, допускається зволожувати поверхню стяжки методом розпилення.
- Стяжка придатна до експлуатації через 7 діб.
- Подальше опорядження та використання теплої підлоги можливе не раніше, ніж через 28 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість води для приготування розчинової суміші	0,14–0,18 л/кг сухої суміші (3,5–4,5 л/мішок)
Час придатності розчинової суміші, не менше*	90 хв
Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше*	20 МПа
Товщина шару	15-70 мм
Орієнтовна витрата сухої суміші**	Приблизно 18 кг/(м²х10 мм)
Температура застосування	Від +5°С до +30°С

* Дані технічні характеристики наведені при температурі 20 С та відносній вологості 60%. При умовах, що відрізняються від наведених, характеристики можуть змінюватися.
** Витрата залежить від нерівностей поверхні та навичок виконавця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш на основі цементу при контакті з водою дає лужну реакцію. Під час роботи використовувати засоби захисту очей, шкіри рук та органів дихання. У разі потрапляння суміші в очі – промити їх великою кількістю води та, у разі потреби, звернутися до лікаря. Не допускати потрапляння суміші до каналізації, стічних вод та водойм. Залишок розчинової суміші та пакувального матеріалу утилізувати згідно з вимогами чинного законодавства.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

У непошкодженій упаковці на піддонах в сухих приміщеннях за температури не вище ніж +45 °С та відносній вологості не більше 75%. Не допускати потрапляння вологи на мішки та їх контакту з вологими стінами та підлогою.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва. При зберіганні продукту у невідповідних умовах, некоректному приготуванні до використання чи використанні продукту не за призначенням, виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

УПАКОВКА

Паперові мішки, маса нетто 25 кг±1,5%

КОНТАКТИ

ТзОВ «АКТУ ПРО»
81614, Львівська обл., Стрийський р-н,
с. Тростянець, вул.Зелена 3Г
Тел.: +38 067 300 82 01
e-mail: sales@actu.com.ua



**АКТУАЛЬНИЙ
ВИРОБНИК СУХИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ**

