



NanoFix S44

Швидка самовирівнювальна суміш дл

KREISEL

Суміш призначена для виконання гладкого вирівнюючого шару, швидкого ремонту та заповнення незначних нерівностей підлоги, перед укладанням на них оздоблювального покриття, такого як: паркет, лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, плитка ПВХ та інших покриттів у житлових, громадських, адміністративних та побутових приміщеннях з малою інтенсивністю впливу вологи. Застосовується всередині приміщень. Після змішування з водою утворює однорідну масу, що легко розподіляється по робочій поверхні. При затвердінні практично не дає усадки, характеризується середньою міцністю. Для підлог з підігрівом.

Для внутрішніх робіт
Товщина нанесення 2-80 мм
Для теплих підлог
Для ручного та машинного нанесення
Міцність на стиск 20 МПа
Набирає міцність без виникнення внутрішніх напружень
Не має усадки
Висока розтічність

- Портландцемент
- Високоміцний гіпс
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки



Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від 5°C до +30°C.

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття, на стиск: не менше 20 МПа), без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, мастил, жиру, моху і помітного відшарування покриттів або залишків старої фарби. Категорично не допускається наявність гіпсових включень на поверхні основи. Неміцні та нестабільні ділянки основи видалити. Водопоглинаючі основи, а також основи, що утворюють пил, заґрунтувати засобом KREISEL NanoFix IG30, TG31, NK38 або GK77, розведеним у відповідному співвідношенні.

ї суміші: дати в ємність, що містить 6,5 л. чистої води (температура води від +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Не перемішувати на високих обертах та з поступальними вертикальними рухами міксера з метою виключення захвату повітря при змішуванні. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Затверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.



NanoFix S44

Швидка самовирівнювальна суміш дл

KREISEL

Підготовлену розчинову суміш рівномірно розподілити на всю оброблювану поверхню шаром від 2 до 80 мм. Нанесення шару суміші рекомендується починати від стіни, яка розташована навпроти від входу в приміщення, заливку проводити смугами шириною 30-40 см. Вилиту розчинову суміш розрівняти за допомогою сталеві терки і видалити повітря, використовуючи голчастий валик. Роботу проводити безперервно, до покриття всієї поверхні підлоги в приміщенні.

Якщо основа має деформаційні шви, то в шарі самовирівнювальної суміші їх необхідно влаштувати в тих самих місцях, за таким же принципом слід влаштувати розширювальні шви. Шви повинні ділити підлогу на поля з наступною площею: не більше 30 м² при довжині сторони до 6 м всередині приміщень, не більше 20 м² при довжині сторони до 5 м в приміщеннях з підлогою, що обігрівається, не більше 40 м² при довжині сторони до 8 м в приміщеннях з підлогою, що обігрівається.

нньо, після закінчення робіт.

з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

гання: іттва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

ідно з: С.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

еристики:

Класифікація по ДСТУ Б В.2.7-126:2011	ПР2
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 20 хв
Технологічне переміщення (при товщині шару до 10 мм)	через 4 години
Укладання покриття із керамічної плитки (при товщині шару до 10 мм)	через 24 години
Укладання покриття із використанням водно-дисперсійних клеїв (при товщині шару до 10 мм)	через 72 години



NanoFix S44

Швидка самовирівнювальна суміш дл

KREISEL

Укладання покриття із використанням клеїв на органічних розчинниках (при товщині шару до 10 мм)

через 7 днів

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL NanoFix S44 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

