



Mapesil AC

Силіконовий герметик на оцтовій основі, стійкий до утворення плісняви, не містить розчинників, доступний в 34 відтінках та прозору

ПРИЗНАЧЕННЯ

Mapesil AC силіконовий герметик на оцтовій основі для герметизації швів між склом, керамікою і анодованим алюмінієм. Після обробки поверхні ґрунтовкою, **Primer FD** може застосовуватися для бетону, дерева, металу, пофарбованих поверхонь, пластмас і гуми.

Mapesil AC застосовується для:


- Заповнення компенсаційних швів з розширенням на +/- 25% від початкового розміру.
- Облаштування високоеластичних з'єднань між різними елементами конструкцій в будівництві, машинобудуванні, суднобудуванні, автомобілебудуванні, промисловості.

Приклади нанесення в будівництві

- Герметизація швів на стінах та підлогах, облицьованих керамічними або цементними покриттями, які піддаються високим навантаженням.
- Герметизація швів між раковинами або сантехнічними виробами та керамічною плиткою на кухнях, у ванних і душових кімнатах; палітра кольорів герметика збігається з кольорами шовних заповнювачів MAPEI.
- Герметизація компенсаційних швів в плавальних басейнах.
- Складання композицій з скло мозаїки та художніх виробів зі скла.
- Герметизація віконних і дверних рам.
- Герметизація вентиляційних каналів, водопровідних труб і т.д.
- Герметизація люків, вікон, засклених рам і т.д.
- Герметизація резервуарів, трубопроводів і бойлерів.
- Герметизація матеріалів з різним коефіцієнтом теплового розширення.
- Клей та герметик для загального застосування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapesil AC однокомпонентний силіконовий герметик



Mapesil AC

на оцтовій основі, доступний в різних відтінках (в тому числі – прозорому), не містить розчинників. Має тиксотропну консистенцію, легко наноситься на горизонтальні і вертикальні поверхні. Продукт полімеризується під дією атмосферної вологи та формує еластичний матеріал з наступними властивостями:

- Довговічність: герметик зберігає свої властивості, навіть перебуваючи під впливом екстремальних кліматичних умов, промислового забруднення, різкого перепаду температур та тривалого занурення у воду протягом багатьох років;
- Висока еластичність;
- Висока адгезія до скла, кераміки і анодованого алюмінію;
- Стійкість до утворення плісняви;
- Водонепроникність і паропроникність;
- Стійкість до впливу хімічних речовин;
- Зберігає еластичність до -40°C , стійкість до температур до $+180^{\circ}\text{C}$;
- Легкість в нанесенні;
- Відповідність багатьом міжнародним стандартам;
- Відповідає стандартам EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 та має маркування CE.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не рекомендується використовувати **Mapesil AC** для заповнення швів світлої керамічної плитки та світлого натурального каменю ззовні приміщень, так як в швах може накопичуватися бруд. У подібному випадку рекомендується використовувати **Mapesil LM**.
- Не рекомендується використовувати для герметизації поверхонь, чутливих до впливу кислот, таких як мрамур і вапняк. У подібному випадку слід використовувати нейтральний силіконовий герметик (наприклад, **Mapesil LM**).
- Не рекомендується використовувати **Mapesil AC** на високопластифікованих матеріалах і на бітумних поверхнях через вміст речовин, що знижують адгезію і проникають в герметик, змінюючи його стійкість і колір.
- **Mapesil AC** характеризується досить хорошою хімічною стійкістю, проте через велику кількість матеріалів, а також різні умови експлуатації, рекомендується попередньо випробувувати герметик на невеликій ділянці поверхні.
- Не використовуйте **Mapesil AC** для герметизації акваріумів.
- Для заповнення швів на підлозі, які піддаються інтенсивному транспортному навантаженню, використовуйте поліуретановий (наприклад, **Mapeflex PU45**) або епоксидно-поліуретановий (**Mapeflex PU20**) герметик.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Підготовка та розрахунок розміру швів
Поверхня, на яку наноситься герметик, повинна бути сухою, міцною, попередньо очищеною від пилу, олії, мастил, воску, старої фарби, іржі та погано закріплених часточок.

Для того, щоб герметик міг виконувати свої функції, необхідно забезпечити його вільне подовження і розширення.

Під час нанесення матеріалу важливо наступне:

- Герметик має приклеюватись тільки до стінок шва, а не до його основи;
- Розмір шва повинен бути розрахований таким чином, щоб максимальне розширення не перевищувало 25% від початкової ширини (розрахунок при $+20^{\circ}\text{C}$);
- При ширині шва в 10 мм, товщина повинна бути кратна ширині; для ширини від 11 до 20 мм – товщина повинна завжди дорівнювати 10 мм; для більшої ширини – товщина шва повинна дорівнювати половині ширини.

Для контролю глибини шва і запобігання приклеювання **Mapesil AC** до його дна, необхідно заповнити шов поліетиленовим шнуром **Mapefoam** відповідного діаметру.

Нанесення Primer FD

За необхідності **Primer FD** наноситься невеликою щіткою на поверхню заповнюваного шва. Потім необхідно дати йому висохнути і почекати кілька хвилин, щоб випарувався розчинник. Після чого наноситься **Mapesil AC**.

Нанесення Mapesil AC

Mapesil AC постачається в тубиках по 310 мл. Вставте картридж в екструзійний пістолет, відріжте кінець картриджа, опісля закрутіть екструзійний носик та обріжте його під кутом 45° , залежно від розміру заповнюваного шва. Заповніть шов герметиком однорідним шаром, уникаючи потрапляння повітря у шов.

Після нанесення, поверхня **Mapesil AC** вирівнюється вологим інструментом, бажано зволожити її мильною водою, до того як утвориться плівка.

Полімеризація

Процес полімеризації відбувається при взаємодії **Mapesil AC** з повітрям і вологою навколишнього середовища, в результаті чого матеріал стає еластичним.

Температура навколишнього середовища не значно впливає на швидкість полімеризації **Mapesil AC**, в той час як рівень вологості має найбільше значення.

На графіку зображено процес полімеризації при $+23^{\circ}\text{C}$ і 50% відносної вологості.

Очищення

Для очищення інструментів і прилеглої поверхні від частково полімеризованого **Mapesil AC**, можуть використовуватися стандартні розчинники (етилацетат, бензин, толуол). Після повної полімеризації герметик можна видалити лише механічним способом.


ВИТРАТИ

Mapesil AC:

Витрата **Mapesil AC** залежить від ширини шва. Деякі приклади витрат матеріалу для швів трикутного і прямокутного перетину наведені в таблиці.

Primer FD:


100 г/м².



Розрізання сопла відповідно до розміру шва



Нанесення Primer FD



Нанесення Mapesil AC

MAPESIL AC – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типіві значення)

Відповідність нормам: EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Консистенція:	тиксотропна паста
Колір:	Прозорий + 34 кольори
Щільність(г/см ³):	1.03 (прозорий колір)
Вміст сухих речовин (%):	100
EMICODE:	EC1 Плюс – дуже низький рівень викиду

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ (при температурі +23°C та відносній вологості 50%)

Температура нанесення:	від +5°C до +50°C
Швидкість витікання з 3,5 мм сопла при тиску в 0,5 Н/мм ² (г/хвилину):	120
Час утворення плівки (хв):	10 хвилин
Усадка під час полімеризації (%):	3.5
Швидкість полімеризації:	4 мм за 1 день - 10 мм за 7 днів

КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN 15651-1: герметик для внутрішніх та зовнішніх кутових швів, навіть при низьких температурах:	F-EXT-INT-CC
Клас:	25 LM
EN 15651-2: герметик для скління, навіть в холодну погоду:	G-CC
Клас:	G 25 LM
EN 15651-3: герметик для сантехніки:	S
Клас:	XS 1
Міцність на розтягування - згідно з ISO 37 (Н/мм ²):	1.6
Подовження при розриві - згідно з ISO 37 (%):	800
Міцність на розрив (ISO 34-1, Die C) (Н/мм):	4
Твердість по Шору А ISO 868:	20
Щільність при +25°C (ISO 1183-1 A) (г/см ³):	1.02
Модуль пружності вимірюється у відповідності з ISO 8339 Метод А (Н/мм ²):	
– при 25% подовження:	0.20
– при 50% подовження:	0.27
– при 100% подовження:	0.35
Максимально допустиме розширення (%):	25
Вологостійкість:	висока
Стійкість до стирання:	висока
Стійкість до атмосферних речовин:	висока
Стійкість до хімічних речовин, кислот та розбавлених лугів:	хороша
Стійкість до мила та миючих засобів:	висока
Стійкість до розчинників:	обмежена
Температура експлуатації:	від -40°C до +180°C

PRIMER FD – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типіві значення)

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТА

Консистенція:	прозора рідина
Колір:	жовтуватий
Щільність (г/см ³):	0.92
В'язкість за Брукфільдом (мПа·с):	1-2 (ротор 1 - 100 об/хв)



Згладжування шва за допомогою мильної води і маленького пензля



Герметизація швів керамічного підлогового покриття за допомогою Mapesil AC



Герметизація швів сантехніки

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь-ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ МАПЕІ.

Референції на даний матеріал знаходяться на сайті www.mapei.it або www.mapei.com



Цей знак використовується для позначення матеріалів MAPEI з дуже низьким рівнем виділення летких органічних сполук (VOC), присвоєний інститутом GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), міжнародною організацією з контролю рівня викидів VOC з матеріалів для підлогових покриттів



Наша Прихильність Захисту Навколишнього Середовища
Матеріали MAPEI використовуються проєктантами і підрядчиками для створення інноваційних LEED проєктів (Лідерство в енергетичному та екологічному проєктуванні), сертифікований U.S. Green Building Council (Радою Екологічного Будівництва США).

Референції по даному продукту надаються за запитом та знаходяться на сайті www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE