

PremiumColor

Найвища якість фарбування з особливою насиченістю кольору та стійкістю до стирання.



Опис продукту

Сфера застосування	Для нанесення покриттів з насиченим кольоровим тоном на внутрішні настінні поверхні та стелі, що піддаються підвищеному механічному навантаженню. Служить в якості захисного фінішного покриття з аналогічним колірним тоном для поверхонь, попередньо покритих матеріалом Indeko-plus. При нанесенні PremiumColor виходить благородно-матова поверхня з особливою насиченістю кольору і знижується «ефект письма» на поверхнях з інтенсивним кольором.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ розбавляється водою, екологічно чиста, зі слабким запахом ■ придатна до ремонту ■ мінімум емісій, не містить розчинників ■ знижує ефект письма ■ дуже міцна поверхня ■ інтенсивна насиченість кольору ■ проста у застосуванні
В'язуче	Дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55 945.
Упаковка/Розмір тари	1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л
Колірні відтінки	PremiumColor є виключно фінішним матеріалом і перед застосуванням повинен бути затонований в системі комп'ютерного тонування ColorExpress в необхідний колірний відтінок. При замовленні продукту одного колірного відтінку в кількості від 100 л за запитом він може бути доставлений із заводським тонуванням. Щоб визначити можливу помилку при тонуванні, перед застосуванням необхідно перевірити точність колірного тону. На дотичні поверхні необхідно наносити матеріал з однієї партії.
Ступінь глянце	Глибоко-матова (згідно DIN EN 13 300)
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вологе витирання: Клас 1, що відповідає "Стойка до стирання" згідно DIN 53 778 ■ Максимальна величина зерна: Мілке (< 100µm) ■ Щільність: бл. 1,1 г/см³



Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими та без розділяючих речовин.
Підготовка основи	Вид підготовки поверхні залежить від її властивостей. Необхідно дотримуватись вказівок по застосуванню в Технічній інформації для продукту Indeko-plus .
Метод нанесення	Наноситься щіткою або валиком.
Структура покриття	<div><div>■</div> покривне проміжне покриття наноситься матеріалом Indeko-plus з колірним тоном, узгодженим з подальшим покриттям PremiumColor (див. ТІ для продукту Indeko-plus).</div> <div><div>■</div> фінішне покриття наноситься матеріалом PremiumColor в нерозбавленому стані один або два рази. При нанесенні на великі площі PremiumColor може бути розведений до 3% водою.</div>
	Застосування: <p>Перед застосуванням матеріал ретельно перемішати. При нанесенні на гладку поверхню використовувати валик з середнім ворсом (висота ворсу 14 - 18 мм), не схильного до скупчення матеріалу в області країв, наприклад, Rotanyl 18 фірми Rotaplast. Нанести матеріал PremiumColor рівномірно і потім пройти валиком в одному напрямку.</p>
Витрата	Прибл. 125 мл/м² за один роб.підхід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрата відповідно збільшується. Точна втрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	Нижня температурна межа при обробці і висиханні: температура повітря та основи повинна бути вище +5 ° С.
Період висихання	При + 20° С і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. Повністю висихає через 3 дні. Здатна нести механічні навантаження через 14 діб після висихання. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після застосування промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути видимих стиків необхідно працювати в один прийом в техніці «мокре по мокрому». Щоб зберегти особливі властивості продукту, його не можна змішувати з іншими матеріалами. Сліди поліпшення поверхні залежать від багатьох факторів і їх не можна виключити (інструкція BFS 25).

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	<div><div>■</div> Зберігати в недоступному для дітей місці.</div> <div><div>■</div> При потрапленні в очі одразу ж промити їх чистою водою і звернутися до лікаря.</div> <div><div>■</div> Не вдихати аерозольний туманутворений при розпиленні.</div> <div><div>■</div> Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води і в ґрунт.</div> <div><div>■</div> Детальну інформацію Ви знайдете в паспорті безпеки.</div>
Утилізація	Утилізуються тільки повністю порожні ємності. <div><div>■</div> Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості на водній основі.</div> <div><div>■</div> Висохлі та затверділі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи.</div>
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).
Код продукту	M-DF01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна смола, силікати, целюлоза, парафіни, вода, добавки, консерванти
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua