



**KREISEL®**

## KREISEL T11

Клей для керамічної плитки

Клейова суміш призначена для приклеювання настильної і підлогової керамічної плитки з водопоглинанням не менше 1% та розмірами не більше ніж 40x40 см, а також керамогранітних плиток з водопоглинанням менше 1% за умов додавання у розчин адгезійно-еластифікуючої емульсії NANOFIX E01. Використовується для приклеювання плитки всередині та ззовні (на вертикальні поверхні) приміщень до міцних, стабільних поверхонь з високою адгезією, що не деформуються. Також може застосовуватись в якості суміші для мурування.

<b>Основа</b>	Звичайні бетони, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних, газо-пінобетонних блоків, цементні та цементно-вапняні штукатурки цементні монолітні підлоги, гідроізоляційний шар. Суміш не використовувати для приклеювання плитки до ангідритних підлог, а також підлог з підігрівом.
<b>Переваги:</b>	Зручна в застосуванні Для сухих та вологих приміщень Екологічно чиста Температура експлуатації від -50 °C до +70 °C Для стін та підлог
<b>Склад:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Портландцемент</li> <li>• Мінеральний фракціонований заповнювач</li> <li>• Модифікуючі добавки</li> </ul>
<b>Умовні позначення:</b>	 <div>4,7-5,5 л</div>      
<b>Умови проведення робіт:</b>	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °C до +30 °C.
<b>Підготовка основи:</b>	Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби і т.п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. Свіжі внутрішні бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці перед початком наступних робіт, штукатурки і цементні стяжки - 4 тижні. Незначні нерівності та дефекти поверхні до 3 мм, необхідно вирівняти клейовим розчином. При великих нерівностях використовувати штукатурні розчини KREISEL 500, 501, 502L, 505 або 560. Перепади поверхні підлог вирівняти за допомогою самовирівнювальної суміші KREISEL 410, 411, 412, 401 або 402. Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити) та основи, що вимагають зниження водопоглинання, а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301. Бетонні поверхні з низькою поглинаючою здатністю, рекомендується заздалегідь зашпаклювати клейовою еластичною сумішшю до повного висихання.
<b>Приготування розчинової суміші:</b>	Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 4,7-5,5 літрів чистої води (температура води від +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отвердїлу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.
<b>Спосіб застосування:</b>	Підготовлена клейова суміш розподіляється по робочій поверхні тонким контактним шаром. У момент нанесення її із зусиллям притискати за допомогою рівної сторони шпателя до основи. Після цього нанести основний шар суміші і вирівняти його зубчатою стороною шпателя під кутом 45-60 ° відносно поверхні основи. Розмір площі з нанесеним на неї клейовим шаром повинен підбиратися таким чином, щоб розчинова суміш не встигала застигати і підсихати. <b>Не</b>

**KREISEL®**

## KREISEL T11

Клей для керамічної плитки

**змочувати плитку перед приклеюванням!** Плитку необхідно приклеювати, прикладаючи її якомога ближче до попередньої і переміщуючи до утворення потрібного шва. Плитку притискати і, при необхідності, підбивати гумовим молотком, щоб клейова суміш контактувала мінімум з 65 % площі її поверхні. При укладанні плитки розмірами більше ніж 30x30 см клейова суміш повинна контактувати мінімум з 80 % площі її поверхні. Плитки, що укладаються зовні будівель, а також у місцях з підвищеною вологістю та на підлогах з високою інтенсивністю експлуатації потрібно укладати так, щоб клейова суміш контактувала з всією поверхнею плитки. Для цього суміш наноситься за допомогою методу «двостороннього нанесення», а саме суміш окрім поверхні основи наноситься також на саму плитку тонким рівномірним шаром, повністю закриваючи її профільовану нижню сторону. Ширина шва між плитками повинна підбиратися залежно від місця використання та розміру плитки (але не менше 2 мм). Перед повним застиганням розчину видалити його залишки зі швів між плитками, а плитку очистити вологою ганчіркою. До заповнення міжплиточних швів дозволяється приступити через 48 годин після приклеювання плитки. Для заповнення міжплиточних швів використовувати суміш KREISEL 730 відповідного кольору.

**Очистка інструменту:** Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.

**До уваги виконавців:** Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

**Гарантійний термін зберігання:** 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

**Продукт виготовлений згідно з:** Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

**Упаковка:** Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

### Технічні та робочі характеристики:

Класифікація по ДСТУ Б В.2.7-126:2011	3К1
Класифікація по ДСТУ EN 12004-1:2020	C1T
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 60 хв
Відкритий час розчинової суміші:	≥ 10 хв
Час коригування розчинової суміші:	≥ 15 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін):	≤ 0,5 мм
Час можливого технологічного пересування:	≥ 48 год
Міцність зчеплення	



**KREISEL®**

## KREISEL T11

Клей для керамічної плитки

розчину з основою після: -витримування в повітряно-сухих умовах:	≥ 0,6 МПа		
Рекомендована товщина розчину:	2-10 мм шару		
Витрата:	≈ 1,3 кг/м²/мм		
	Приблизна витрата (для рівних основ)		
	Довжина краю плитки, см	Розмір зубу <sup>1</sup> , мм	Витрата <sup>2</sup> , кг/м²
	до 5	3	1,95
	5-10	4	2,6
	10-20	6	3,9
	від 20	8	5,2
		10	6,5
		12	7,8
	1 - у разі плитки з профільованою тильною стороною, відповідним чином збільшити розмір зубу шпателя. 2 - при додатковому нанесенні клейової суміші на плитку витрата зростає приблизно на 0,4 - 0,8 кг/м².		

### Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL T11 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.