

EXTER-A ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ МОНТАЖНИЙ ВІКОННІ ШВИ ТМ КОРАБЕЛЬНА (ЗОВНІШНІЙ)



- ✓ **Захист від промерзання вікна у поєднанні з герметиком INTER-B ТМ КОРАБЕЛЬНА**
- ✓ **Можливість нанесення при температурі від -25°C до +35°C**
- ✓ **Висока адгезія до ПВХ, деревини, алюмінію, деревини, бетону, цегли, пінополістиролу, підготовленого металу тощо**
- ✓ **Стійкість до біозараження, УФ випромінювання, атмосферних впливів та деформації до 25%**

ФАСУВАННЯ

300 г; 1,2 кг; 3 кг; 7 кг.



Сфера застосування	Для влаштування зовнішнього шару монтажного шва пластикових, металевих, дерев'яних, алюмінієвих віконних, дверних та балконних блоків, у вузлах їх примикання до прорізів стін опалювальних будівель цивільного та промислового будівництва.
Властивості та переваги	• паропроникний • вискоеластичний • водостійкий • відсутність запаху • тиксотропний, зручний при заповнюванні вертикальних та горизонтальних швів • термостійкість шва від -40°C до +80°C • можливість фарбування та тонування універсальними пігментними пастами

	екологічний та безпечний – не містить ізоціанатів, силіконів та розчинників.
Технічні характеристики	
Склад	Дисперсія акрилових полімерів, мінеральні наповнювачі, пігмент та модифікуючі добавки, розчинник-вода.
Колір	Умовно-білий
Фасовка	300 г, 1,2 кг, 3 кг, 7 кг.
Блиск	Матовий
Придатні основи	Бетон, цегла, гіпс, гіпсокартон Камінь, граніт, мармур Дзеркало, скло Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, фанера Плитка, кераміка, фарфор Метал погрунтований Пластмаса, ПВХ Пінополістирол
Спосіб застосування	Робочі поверхні мають бути чистими, сухими, знежиреними, міцними. Вологість при нанесенні не має перевищувати 80%. Профіль (віконний, дверний тощо) звільнити від захисної плівки; шов монтажної піни обрізати так, щоб краї теплоізолятора не виходили за межі блоку (віконного, дверного тощо). Поверхні, що прилягають до монтажного шва, проклеїти малярською стрічкою, яка має бути видалена відразу після нанесення. Герметик наносити в монтажний шов шпателем, пензлем, суцільним шаром 3.5-4.5 мм, на поверхні, що прилягають до шва - із захватом 2-3 мм. Фінішний шов захищати від контакту з водою протягом 72 годин з моменту нанесення. Після закінчення робіт інструменти промити водою, затверділі залишки герметика видалити механічним способом.
Метод нанесення	Герметик наносити в монтажний шов шпателем, пензлем, суцільним шаром 3.5-4.5 мм, на поверхні, що прилягають до шва - із захватом 2-3 мм.
Витрати	100-120 г/м.п., за товщини шару 3.5-4.5 mm та ширини шва 20 mm.
Період висихання	Утворення поверхневої плівки – 2 години, повне висихання – 24 години, готовий до фарбування за 72 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 65 %. За більш низької температури та високої вологості час висихання відповідно збільшуються.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні

	в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки. Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

27.03.2025