



SPEKTRA PREMIUM

ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба **SPEKTRA PREMIUM** призначена для захисту і декору стін і стель в інтер'єрі. Застосовується для фарбування всіх типів мінеральної штукатурки, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолокна, рельєфних шпалер і старих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ

- екологічна безпека
- без вмісту розчинників
- висока стійкість до миючих засобів
- відмінна покривність
- широкий вибір кольорів по колорувальній системі **HGMIX**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	Стирол-акрилатна дисперсія, пігменти, наповнювачі та спеціальні добавки
КОЛІР	Білий, кілька тисяч кольорів по HGMIX
КОЛІРУВАННЯ	За допомогою пігментних паст, які можна застосувати для фарб на водній основі (до 3%), за допомогою дисперсійних фарб, які можна застосувати для колорування HGMIX
БЛИСК (EN 13300)	Матовий
ЩІЛЬНІСТЬ	1,47 - 1,63 кг/л
МИЮЧА ЗДАТНОСТЬ (EN 13300)	Клас 2
ПАРОПРОНИКНІСТЬ Sd (EN ISO 7783: 2012)	0,061 ± 0,005 м, клас V1, висока
РОЗВЕДЕННЯ	Водою до 5 - 10%
EU VOC КАТЕГОРІЇ І МЕЖІ	IIA (a), 30 г/л (2010); наш продукт містить макс. 9 г/л
РОЗФАСОВКА	HGMIX : 1 л, 2 л, 5 л, 10 л, 15 л
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	Термін зберігання вказаний на упаковці і дійсний за умови зберігання в сухому приміщенні (+5 °C до +35 °C) в щільно закритій заводській тарі. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАМЕРЗАННЯ!

ІНСТРУКЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ	
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель, розпорошення
УМОВИ ПРАЦІ	Температура фарби, повітря і підкладки не нижче +5 °C
ВИСІХАННЯ (T = +20 °C, відн. вологість повітря = 65%)	Міжшаровий інтервал = 4-6 год.
ВИТРАТИ	Теоретична витрата на двошарове покриття: 5-7 м²/л Практична витрата залежить від абсорбції і шорсткості поверхні
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	Водою відразу після закінчення робіт

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

З поверхні видалити пил, неміцні частинки, інші забруднення і старе нетривке покриття. Значні тріщини і пошкоджені місця заповнити масою на мінеральній основі. Далі поверхню обробити **SPEKTRA акриловим просоченням**. Поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою і міцною.

Стінні поверхні з цвіллю намазати **SPEKTRA біоцидним засобом SANITOL**. Після висихання цвіль видаляється механічним способом. У фарбу додати **SPEKTRA захист від цвілі ZP**, яка служить для профілактичної довгострокового захисту від розмноження мікроорганізмів.

Плями від нікотину, гудрону, олівців, патьоки і т.д. зафарбовуються **SPEKTRA антинікотиновій фарбою**, яка є самостійним, фінішним покриттям.

Перед фарбуванням неушкодженої поверхні, раніше пофарбованої гладкими, глянцевими і напівглянцевими емалями або дисперсійними фарбами, потрібно виконати її очищення і шліфування наждачним папером 150.



СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ПІДКЛАДКИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧЕННЯ	ВИРІВНЮВАННЯ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Поверхня нова нефарбована: <ul style="list-style-type: none"> - вапняно-цементна штукатурка - гіпсокартонна плита - бетон і інші непористі поверхні 		1x SPEKTRA акрилове просочення 1x SPEKTRA глибоке просочення	(За потребою) 2x SPEKTRA внутрішня шпаклівка тонка	Мінімум 2x SPEKTRA PREMIUM (в залежності від кольору)
Поверхня, зафарбована дисперсійними фарбами: <ul style="list-style-type: none"> - кілька поглинаючих шарів покриття, що не миється - гладкі, глянцеві покриття, що миються 	Очищення, видалення сторонніх часточок, ремонт пошкоджених місць Очищення, шліфування	1x SPEKTRA акрилове просочення		

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Перед застосуванням фарба ретельно перемішується.
- Низька температура і висока вологість повітря продовжують час висихання.
- Занадто високе розведення фарби водою знижує її покривність.
- При пошкодженні матового покриття темного кольору гострим предметом залишаються білі подряпини, тому його рекомендується захистити безбарвним **SPEKTRA DOMFLOK лаком**.
- У порівнянні з еталоном колорувальний колір може відрізнятися через такі фактори, як різна абсорбція підкладки, шорсткість і вид освітлення. В даному випадку відхилення в кольорі не є приводом для рекламації. Відхилення в кольорі оцінюються виробником завжди при однакових умовах.
- Покривність фарби **SPEKTRA PREMIUM** насиченого кольору (яскраво-червоний, жовтий, помаранчевий, бордовий, зелений і т.д.) нижче, тому наносити її слід у декілька шарів. Рекомендується застосувати фарбу **SPEKTRA latex матова**, тому що її кольори колоруються також на жовтій та червоній базі.