

Технічна інформація

Фарба Альпіна ЕКСПЕРТ Стайл 3 / Farba Alpina EXPERT Style 3

ДОВГОВІЧНЕ МАТОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ФАКТУРНИХ ТА ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ

- ВОДОРОЗЧИННА • ЕКОЛОГІЧНА • ЕКСТРАГЛАДКЕ ПОКРИТТЯ • ВІДМІННЕ ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ

Інформація про матеріал

Цільове призначення

матова тонкошарова латексна інтер'єрна фарба для створення довговічних покріттів на гладких та фактурних поверхнях. Дозволяє отримати екстрагладке тонке покриття на поверхнях, що піддаються високим навантаженням. Фарба має екстра легке нанесення для великих обсягів робі та відмінну білизну.

Властивості

- Водорозчинна, екологічна;
- Екстрагладке покриття;
- Відмінне легке нанесення;

Якість відповідно до стандарту DIN EN 13300

Покривна здатність: Клас 2

Стійкість до миття: Клас 1

Ступінь блиску: матовий

Склад:

дисперсія синтетичної смоли, вода, мінеральні наповнювачі та пігменти, аддитиви.

Тонування

База 1: біла

База 3: прозора

База 1 використовується в білому або

тонованому у світлі відтінки вигляді машинним способом в системі ColorMix. База 3 використовується тільки після тонування машинним способом в системі ColorMix.

Перевіряйте колір після тонування тестовим нанесенням.

Запобіжні заходи

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати приймання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання пари й аерозолю.

Зберігання

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менше +5 °C.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

Утилізація відходів

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу утилізувати як побутове сміття. Здавати на вторинну переробку тільки порожню та чисту тару.

Граничні значення обмежень летких органічних сполук (норми України та ЄС)

Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 30 г/л.

Розмір упаковки: 1; 2,5л; 10л



Обробка

Придатні основи та їх попередня підготовка

Технологія нанесення покриття

Фарбу перед використанням ретельно перемішати ручним міксером. Для поверхонь з нормальнюю поглинаючою здатністю іноді достатньо одного рівномірного шару фарби.

Не наносити фарбу товстим шаром. На контрастні та нерівномірно поглинаючі основи нанести проміжний шар фарби, розбавленої водою максимум на 3%, фінішний шар наносити без розбавлення. Після використання інструменти промити водою з мілом.

Способ нанесення покриття

Використовуйте мальяні пензлі, валики або пульверизатори. Відразу ж після використання інструменти слід промити мілом та водою.

Витрата

10 літрів вистачає приблизно на 100 м² (прибл. 100 мл/м²) на один шар на гладких поверхнях з нормальнюю поглинаючою здатністю. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.

Мінімальна температура для нанесення

Роботи вести при температурі навколошнього середовища, основи та продукту не нижче +5°C та відносній вологості повітря нижче 80%.

За нижчих температур або більшій вологості час висихання збільшується.

Час висихання

Поверхня висихає через 4-6 годин. Наступний шар наносити через 12 годин.

Застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантаження і вільною від розділяючих речовин (антиадгезивів).

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути.

Пористі штукатурки з нормальнюю та низькою поглинаючою здатністю прогрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка. Штукатурки з високою поглинаючою здатністю і ті, що мають легкий осип піску, прогрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка два рази методом "мокре по мокрому" або матеріалом Alpina EXPERT Grund Konzentrat.

Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон:

защпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Після шліфування завжди ґрунтувати продуктом Alpina Грунтовка. Сильно поглинаючі гіпсові основи прогрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка, розведеним

Керамічна або облицювальна кладка:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або кінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Наноситься матеріал Alpina EXPERT Style 3 розведеним водою максимум на 3%, для проміжного шару та без розбавлення для фінішного шару.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до наватаження:

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкірити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити напірними струменями води. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina EXPERT Style 3 розведеною водою максимум на 3% або прогрунтувати в 1 або 2 шари Alpina Грунтовка або Alpina EXPERT Grund Konzentrat.

Покриття з поганою несною здатністю:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Грунтовка або Alpina EXPERT Grund Konzentrat.

Пліснява, нікотин, жир, кіпть, патьоки води:

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Ґрунтувальне покриття виконати продуктом Alpina Грунтовка проти плісняви. Фінішне покриття Alpina EXPERT Style 3. Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним миючим засобом, дати добре просохнути. Наносити ізоляючу фарбу на основі розчинника.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) защпаклювати фінішною шпаклівкою. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Защпакльовані ділянки прогрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка.

Технічна інформація № 291_1_UA станом на травень 2021 р.

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня технології та нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ та умов за місцем використання, покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали під свою відповідальність на придатність до передбачуваної цілі застосування.

ДП «Капарол Україна»

04112, Україна, м. Київ,
вул. О.Теліги, 6, корпус 8.
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел.: +38 044 379-06-91
www.alpina.ua

Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною