



KNAUF



K455c.ua



Системи сухого будівництва

2019

Ґрунтовка КНАУФ Ґрундірміттель

Ґрунтовка-концентрат для поглинаючих основ

Опис продукту

КНАУФ Ґрундірміттель - паропроникна, лугостійка ґрунтовка-концентрат жовтого кольору на основі водної полімерної дисперсії.

Упаковка

Відро 5 кг

№ арт. 00548736

Відро 15 кг

№ арт. 00005587

Зберігання

Зберігати у приміщенні за температури не нижче +5 °C вдалині від нагрівальних приладів. Захищати від впливу прямих сонячних променів. Не допускати замерзання. Термін зберігання в нерозкритій і неушкодженій упаковці – 12 місяців.

Якість

Ґрунтовка виробляється згідно ТУ У 20.3-00290966-005:2016 та підлягає постійному внутрішньозаводському контролю якості.

Галузь застосування

Ґрунтовка КНАУФ Ґрундірміттель призначена для попередньої обробки гігроскопічних поверхонь, наприклад, газо- і пінобетону, керамічної та силікатної цегли, керамзито- і шлакоблоків, гіпсових і цементних штукатурок. Ефективно знижує і регулює поглинаючу здатність основи, сприяє рівномірному схоплюванню розчинів гіпсових і цементних будівельних сумішей.

Використовується для обробки поверхонь:

- перед нанесенням гіпсових та цементних штукатурок;
- перед монтажем гіпсокартонних плит із застосуванням гіпсового клею КНАУФ Перлфікс;
- перед укладанням облицювальної плитки із застосуванням клеїв для плитки;
- при улаштуванні гіпсових стяжок.

Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Властивості

- Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт
- Концентрат
- Розбавлення водою у співвідношенні від 1:1 до 1:5
- Регулювання вбирної здатності
- Покращення адгезії
- Паропроникність
- Жовтий колір
- Нанесення механізованим способом або вручну



knauf

Виконання робіт

Деталі, чутливі до забруднення, наприклад, скляні поверхні, дерево, металеві деталі, природний камінь та ін. захистити водонепроникною плівкою. Робочі поверхні зовні будівель захищати від впливу опадів.

- Основа повинна бути не промерзлою, сухою (залишкова вологість поверхні не повинна перевищувати 3%), міцною і стабільною.
- Основа не повинна містити пилу, цвілі, незв'язаних часток, слідів масла, жиру, забруднень і висолів. Покриття, не стійкі до впливу води, а також міцні водостійкі покриття слід видалити. Якщо якість основи викликає сумніви, необхідні попередні проби.

Перед застосуванням ґрунтовку необхідно перемішати. Ґрунтовку КНАУФ Грундірімттель розбавити водою (ґрунтовка : вода = 1:1 - 1:5) в залежності від ступеня гігроскопічності оброблюваної поверхні (чим вище поглинаюча здатність поверхні, тим більше води слід додавати при розбавленні ґрунтовки). В нерозбавленому вигляді не наносити! Розбавлену водою ґрунтовку КНАУФ Грундірімттель наносити на оброблювану поверхню рівномірно за допомогою валика, щітки, пензля або механізованим способом. При улаштуванні наливних підлог рекомендується наносити ґрунтовку в два шари. При цьому другий шар наноситься тільки після висихання першого. Уникати утворення плям і надлишків ґрунтовки на оброблюваній поверхні. Після нанесення ґрунтовки інструменти та ємності відразу промити водою.

Забруднення ґрунтовкою КНАУФ Грундірімттель (бризки, підтікання та ін.) змити теплою водою із забруднених поверхонь по можливості відразу.

Наступні роботи виконувати тільки після повного висихання ґрунтовки КНАУФ Грундіріммтель Про (не менше 12 годин при 20 °С і відносній вологості повітря 65%). При низьких температурах і високій вологості на будмайданчику час висихання ґрунтовки збільшується. Добре провітрювання зменшує час висихання. Проміжок часу між закінченням висихання ґрунтовки КНАУФ Грундіріммтель і початком наступних робіт повинен бути якомога менше з метою уникнення осідання будівельного пилу на оброблену поверхню.

Температура матеріалу, основи та повітря при переробці та до повного висихання ґрунтовки повинна бути в межах від +5°C до 30°C.

Грунтовку КНАУФ Грундіріммтєль не можна змішувати з іншими матеріалами (крім води в процесі розбавлення), оскільки це може призвести до значної зміни її властивостей.

При потрапленні в очі промити великою кількістю проточної води та звернутись до лікаря.

Даний технічний лист дає рекомендації щодо виконання робіт, але не може замінити кваліфікацію виконавця. При виконанні робіт поряд з цими рекомендаціями необхідно дотримуватись вимог до будівельних робіт. Виробник гарантує якість виробу, але це не впливає на спосіб та умови його застосування. При наявності сумнівів необхідно провести пробне нанесення.

Витрата на один шар прибіл. 100 мл/м² (в нерозбавленому вигляді)

Вказані дані є приблизними і можуть змінюватися в залежності від типу основи.
Точну витрату слід визначити на об'єкті.

Компанія залишає за собою право на технічні зміни. Силу має тільки останнє видання. Наша гарантія поширюється тільки на бездоганну якість наших матеріалів. Всі розрахунки витрат і кількості матеріалів, що постачаються, ґрунтуються на емпіричних даних, які не можна просто переносити на умови, що відрізняються. Всі права збережені. Поправки, передруккування та фотокопіювання, в тому числі часткове, можливі тільки з попереднього дозволу компанії Knauf Gips KG. Бандх 7. 97346. Індифен.