

# Kiilto Pro Core



Швидка спеціальна fuga для підлоги та стін

Застосовується для затирання керамічної плитки та каменю в житлових і громадських приміщеннях. Для внутрішніх і зовнішніх приміщень. Дуже економна, витрата 0,3–1,5 кг/м² залежно від розміру шва та плитки. Ширина шва 2–12 мм, 8 кольорів. Для професійного використання.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Швидка спеціальна fuga для підлоги та стін
- Підходить для затирання керамічної плитки та каменю в житлових і громадських приміщеннях.
- Для внутрішніх і зовнішніх приміщень.
- Дуже економна

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Kiilto Pro core — це швидкоотвердіюча fuga для затирання керамічної плитки та каменю на стінах і підлогах. Призначена для професійного використання. Kiilto Pro Core підходить для ширини швів 2–12 мм і глибини шва мінімум 3 мм. Fугу можна використовувати через 5 год – 3 дні після приклеювання плитки (залежно від клею, основи та умов). Не підходить для приміщення, яке постійно знаходиться під водою (наприклад, басейн).

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Змішування: порошок Kiilto Pro Core висипають у холодну чисту воду, перемішуючи за допомогою електричної мішалки (співвідношення: 5 кг порошку та 1,2 - 1,3 л чистої води) і дають розчинитися у воді протягом 1–2 хвилин і ще раз перемішують. Суміш необхідно використати протягом 30-45 хвилин. Заповнення швів: нанесіть розчин гумовим шпателем по діагоналі на шви, заповнюючи шви і сильно притискаючи їх розчином. Дайте висохнути, поки розчин не перестане прилипати до пальців (зазвичай 15–30 хв.), а потім очистіть вологою губкою. Час висихання залежить від плитки, основи, розмірів швів і умов. Занадто раннє очищення або надлишок води можуть призвести до зміни кольору швів. Регулярно виливайте брудну воду для миття та замінійте її чистою водою, щоб отримати більш рівні шви та мінімізувати вапняний наліт. Після висихання розчину очистіть поверхню сухою ганчіркою або бавовняними відходами. Змочуйте шви чистою водою (наприклад, обприскуванням) 1–3 рази протягом перших 24 годин, щоб забезпечити достатню міцність швів. Для зшивання кутів і входів використовуйте Kiilto Saniteettisilikoni.

Примітка! Неглазуровану плитку перед затиранням рекомендується зволожити. При укладанні пористої плитки попередньо перевірте, як розчин змивається з поверхні плитки.

УСАДКА	≤ 3 мм/м
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	рекомендована +18–20 °C, мінімальна +5 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	міцність на стискання ≥ 15 МПа та міцність на вигин ≥ 2,5 МПа (EN 13888) після циклів заморожування-відтавання
МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ	≥ 15 МПа (EN 13888)
ВИТРАТА	зазвичай 0,3 - 1,5 кг/м² залежно від розміру плитки та шва
РОЗМІР ШВА	ширина шва 2–12 мм і глибина шва мінімум 3 мм
СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ	5 вагових частин суміші / 1,2–1,3 вагових частин чистої води
МІЦНІСТЬ НА ВИГИН	≥ 2.5 МПа (EN 13888)
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	прбл. 30-45 хв. після додавання води
ЗДАТНІСТЬ ВОДОПОГЛИНАННЯ	<2 г/30 хв, <5 г/240 хв (EN13888)
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	5кг пластиковий контейнер
ЗБЕРЕГАННЯ	В оригінальному закритому пакуванні, у сухому приміщенні 15 місяців з дати виготовлення.

Уникайте кольорів, які сильно відрізняються від кольору плитки.  
Під час затирання пористих матеріалів уважно дотримуйтесь інструкцій виробника плитки.

Kiilto Pro Tile grout, Kiilto Pro Core Tile grout - Витрата kg/m<sup>2</sup>

ширина шва	2 mm				3 mm				4 mm				6 mm				8 mm				10 mm			
глибина шва mm	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	6	8	10	12	8	10	12	10	15	20		
розмір плитки 2 x 2 cm	1,3	2,0	*	*	2,0	2,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
розмір плитки 5 x 5 cm	0,6	0,8	*	*	0,8	1,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
розмір плитки 10 x 10 cm	0,3	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,1	1,3	1,2	1,6	2,0	2,3	*	*	*	*	*	*		
розмір плитки 15 x 15 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	1,1	1,3	1,6	1,4	1,8	2,1	*	*	*		
розмір плитки 20 x 20 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,0	1,2	1,1	1,3	1,6	1,6	2,4	3,2		
розмір плитки 25 x 25 cm	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	1,0	0,9	1,1	1,3	1,3	2,0	2,6		
розмір плитки 30 x 30 cm	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8	0,7	0,9	1,1	1,1	1,6	2,2		
розмір плитки 60 x 60 cm	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	1,1		
розмір плитки 100 x 100 cm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7		

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Хоча сам продукт не утворює висолів, вода, що мігрує в структурах, може містити солі, які можуть накопичуватися на поверхні шва в міру випаровування води. Але це лише косметичний недолік, який жодним чином не впливає на продукт.

Кислотні мийні засоби можуть пошкодити цемент, який використовується як сполучна речовина для плиткового розчину. При їх використанні рекомендується нейтралізація лужним миючим засобом.

Через техніку виготовлення кольорових зразків можуть бути незначні відмінності між зразком і фактичним з'єднанням. Щоб уникнути різниці в кольорі, пакети з розчином повинні мати однаковий номер партії.

Інформація, наведена в цьому паспорті продукту, заснована на наших тестах і наших практичних знаннях. Технічні дані визначені в стандартних умовах. Зміни місцевих умов роботи та методів вплинуть на продуктивність і результат продукту. На результат також сильно впливають методи роботи. Ми гарантуємо високу якість нашої продукції відповідно до нашої системи управління якістю. Не може бути прийнято жодної відповідальності за неправильне використання продукту або переважні умови, які ми не контролюємо. Таким чином, ми не можемо нести відповідальність за кінцевий результат. Щоб використовувати виріб належним чином, прочитайте брошуру продукту, робочі інструкції та паспорт безпеки, доступні на [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

Порошок Kiilto Pro Core зберігати в закритих контейнерах у сухих умовах макс. 15 місяців з дати виготовлення.